

Harmonize The Amenity & Natural.



| Roadpal |  
ロードバル

HIROSHIMA KASEI, LTD.

# Harmonize The Amenity & Natural

豊かなクッション性と目に優しいカラーリング！  
安定性抜群の弾性床材「ロードパル」が、ゆとり  
ある美しい環境を創造します。

## ■特長

### ●弾性

粉碎チップをウレタンバインダーで固めた製品である為、独特な弾性によりソフトな歩行感が得られ、転倒時の衝撃をやわらげる効果があります。


### ●透水性及び防滑性

弾性層自体が密でなくポーラスである為、適度の透水性が有り雨水等が比較的浸透し易い、また歩行の際の弾性による歪等により比較的滑り難いといった特長があります。

### ●耐候性

製品自体の劣化が少ない為、独特の弾性を持続します。

## ■断面図



## ■品種

### ロードパル(単層)

品番	3010	3015	3115	3120
厚み	10mm	15mm	15mm	20mm
寸法	300mm×300mm		300mm×300mm	
組成	カラーゴムチップ(単層品)		カラーゴム+再生ゴム(2層品)	
重量	約0.9kg	約1.3kg	約1.3kg	約1.7kg
梱包	パレット集積			

## ■性能(3010)

試験項目	単位	測定値	試験方法
耐摩耗性	mm	0.36	JIS K6264(テーパー摩耗) (1000回転、H-22、1kg)
透水性	cm/SEC	0.13	(社)日本道路建設業協会に準ずる
滑り抵抗係数	B.P.N	乾燥	108.4
		湿潤	69.2
衝撃吸収性	G	72.7	ASTM E303 JIS A6519

●測定値は、弊社試験室における実験にもとづくもので、保証値ではありません。



## ■標準色

### 混合色



サンドベージュ



ライトブラウン



ダークブラウン



ライトグレー



ダークグレー

### 単色



ベージュ



グリーン



レッド

●色見本は印刷ですので多少色が異なります。

# Roadpal

特注色例



●お客様のイメージに合わせ、  
特注色も施工できます。  
詳細は、営業担当にお問い合わせください。

製造元

 **広島化成株式会社**

工業用品事業本部	〒720-0802	広島県福山市松浜町2丁目2番11号
営業部	TEL.0849-22-7208	FAX.22-7282
		TEL.0849-22-7228 (ダイヤルイン)
東京営業所	〒116-0013	東京都荒川区西日暮里5丁目36番9号
		TEL.03-3803-0811(代) FAX.3805-0376
名古屋営業所	〒453-0834	名古屋市中村区豊国通6丁目2番地
		TEL.052-481-5281(代) FAX.481-5283
大阪営業所	〒556-0006	大阪市浪速区日本橋東1丁目4番13号
		TEL.06-6633-3901(代) FAX.6644-3694